

AJ161 氨基大桶烤漆

总述	本产品以改性树脂搭配氨基树脂做为主要成膜物质，优选各种颜填料、助剂、溶剂复合而成。
产品特性	保光保色性、耐久性好。 硬度高、附着力好，耐化学品性优异。
推荐用途	适用包装钢桶、化工铁桶等烘烤线涂装。

技术参数：

颜色	按客户要求
比重 kg/L	1.10±0.1
质量固含量%	≥60%
闪点	30°C
干燥（检测）	165°C 烘烤 9min
光泽度	≥80（60°）或商定
细度/μm	≤20
抗冲击强度	≥50
漆膜硬度	≥H
附着力（划格）	≤1级(干净的冷板，不打磨)
耐酒精擦洗	≥100次漆膜无明显变化
重涂性	漆膜不打磨，重涂无障碍
耐水煮（80°C水煮6小时，恢复0.5小时后）	漆膜附着力≤1级

施工指导

施工说明	<ol style="list-style-type: none">1、使用前，充份搅拌均匀，保证漆料上下成分均匀。2、兑稀时，必须选用专用配套稀料。边搅拌边加入专用稀料，搅拌均匀，调整到施工粘度。3、施工时，兑稀好的涂料应在搅拌下使用。无条件的，要间歇性搅拌。4、待涂装的大桶表面洁净，无油污、铁锈、明显水痕及其他污物。冬季施工时，大桶表面温度应高于露点 3°C 以上。
注意事项	本产品应有专业的涂装操作人员根据产品包装或本手册上的说明使用。涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全和环保法规与标准进行。如果对本产品是否使用有疑问，请与本公司技术服务部门查询详情。
安全防护	施工场地应有良好的通风设施，油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等，避免皮肤接触和吸入漆雾。

运输储存

产品应存放在阴凉通风处，防止日光直接照射,储存温度保持在 5-40 度间；产品在运输时，应防止雨淋、日光曝晒，避免碰撞，并应符合交通部门的有关规定。

安全措施

警告：对眼睛和皮肤有刺激，蒸汽对敏感的人来说可能引起呼吸道过敏。可能引起皮肤过敏反应。避免吸入蒸汽。不要接触到眼睛或皮肤。耳、眼、皮肤要有防护装备。为了避免潜在的呼吸道刺激，建议使用合适的呼吸器。使用后要彻底清洗皮肤。衣服应洗涤后穿着。如果没有呼吸，嘴对嘴进行人工呼吸，并迅速就医。
急救：如果不慎接触了眼睛，立即用清水冲洗至少 15 分钟，并脱去污染的衣鞋用肥皂清洗接触后的皮肤。

声明

此文件所列出的信息是可靠的。提供的每个数值都是作为理论数据从产品的配方中计算出来的。如果需要，我司可以告知任何上述给出数据的内部常用测量确定方法。由于使用条件非生产商所能控制，这里的信息不做为担保。产品只是用于专业使用。如有任何疑问，请与我司联系。

我公司技术支持与客户服务中心愿为您提供有关产品的咨询与应用技术服务，欢迎来函来电联系。