

## EP003 环氧封闭漆

<b>总述</b>	WH-EP003，是低粘度、双组分环氧封闭漆，可以用于潮湿混凝土表面，具有良好的渗透性和优秀的附着力。
<b>产品特性</b>	优秀的湿固化性能 优异的渗透性 易于施工
<b>推荐用途</b>	用于色漆施工前，封闭潮湿的混凝土表面。使用量以刚好浸透混凝土表面为准。特别适用于高性能油漆系统和抗化学性涂层配套。
<b>技术参数</b>	
基料类型/颜料类型	环氧树脂/改性胺固化剂
颜色	透明
表面	高光
混合比率	重量比：4（基料）：1（固化剂）
固化剂	CEP0030
比重	0.98 公斤/升
体积固体份	50 %
闪点	25° C
混合使用期	6 小时/23 °C
理论涂布率	由被施涂底材表面状况决定
施工方法	辊涂，刷涂，常规喷涂或无气喷涂
稀释剂	材料：TH003，清洗：TH003
挥发性有机化合物	458 克/升
干燥时间	表干：约 4 小时，20°C，实干：7 天，20°C
重涂时间	最短：4 小时/ 23° C (73, 4° F)
推荐底漆	无
底材温度	高于露点以上 4° C (7° F)
包装	双组分，20 公斤组合包装。
储存和产品有效期	产品储存必须遵守当地法规。应保存于阴凉、通风良好的地方，避免过高的温度。容器必须牢固密封。储存期：1 年。

### 施工指导

表面处理	混凝土至少固化 28 天以上，表面不得有油污、松动和其他杂质。可以在潮湿表面施工，但不得有明水存在，混合和稀释。 EP003，是双组分产品，有正确的成分配比。需要把每桶涂料全部混合在一起后使用。加入固化剂并搅拌 3 分钟。 建议使用可调速动力搅拌器。不要过分搅拌，否则会加速固化和缩短产品的寿命。高温将缩短混合物的活性期。低温可延长。 一般不要稀释，如果需要的话可以加入少量的稀释剂（5%或更少），这取决于当地的对挥发性有机化合物和空气质量的规定。
------	---

---

**安全措施**

警告对眼睛和皮肤有刺激，蒸汽对敏感的人来说可能引起呼吸道过敏。可能引起皮肤过敏反应。避免吸入蒸汽。不要接触到眼睛或皮肤。耳、眼、皮肤要有防护装备。为了避免潜在的呼吸道刺激，建议使用合适的呼吸器。使用后要彻底清洗皮肤。衣服应洗涤后穿着。如果没有呼吸，嘴对嘴进行人工呼吸，并迅速就医。急救：如果不慎接触了眼睛，立即用清水冲洗至少 15 分钟，并脱去污染的衣鞋，用肥皂清洗接触后的皮肤。

---

**声明**

此文件所列出的信息是可靠的。提供的每个数值都是作为理论数据从产品的配方中计算出来的。如果需要，我司可以告知任何上述给出数据的内部常用测量确定方法。由于使用条件非生产商所能控制，这里的信息不做为担保。产品只是用于专业使用。如有任何疑问，请与我司联系。

我公司技术支持与客户服务中心愿为您提供有关产品的咨询与应用技术服务，欢迎来函来电联系。