

WANARMOR®HT600

有机硅耐高温漆

产品描述

WANARMOR®HT600 是由有机硅树脂和耐高温颜填料及特殊助剂配制而成的优异耐高温漆。

产品特性

能耐 600°C 高温、优良的耐候性。

推荐用途

用于锅炉、烟囱、热交换器高温面漆；冶金设备、发动机排气管等钢结构表面保护。

技术参数

物理参数

颜色	灰色
光泽	平光
比重	约 1.3 kg/L
体积固体份	53±2%
理论涂布率	13.2 m ² /L，干膜厚度 40 μm
闪点	26°C
挥发性有机化合物	442 g/L

表面处理

施工条件：底材温度至少高于露点 3°C，空气相对湿度不大于 85%；

新建项目（新钢材）：表面无油污、污物、杂质等，喷砂处理达到 ISO 8501-1 : 2007 标准 Sa 2^{1/2} 级，表面粗糙度达到 ISO 8503-2 标准 Medium (G)；

维修工程：清除表面油污等松散物，推荐喷砂处理至 Sa 2^{1/2} 级，手工处理到 St 3。针对局部不易处理可以适当放宽要求。

施工指导

施工方法

刷涂、滚涂、无气喷涂。

稀释剂

WANARMOR®TH007

工具清洗: WANARMOR®TH007

膜厚

	膜厚
湿膜	75 μm
干膜	40 μm

干燥时间

基材表面温度	20°C
表干	30 分钟
硬干	2 小时
完全固化	7 天

干膜厚度 40 μm

重涂间隔

产品名称		10°C	20°C	30°C
有机硅耐高温漆 HT600	最低	24 小时	18 小时	15 小时
	最高	可延长	可延长	可延长

环境温度

10°C~40°C。避免在相对湿度高于 85%下涂覆。

底材温度

高于露点 3°C 以上。

推荐方法

工具	施工参数
无气喷涂	出口压力 18 兆帕
	喷孔 0.33-0.48mm

WANARMOR®HT600 可采用无气喷涂、辊涂或常规喷涂。

混合和稀释

WANARMOR®HT600 是单组分产品，搅拌至均匀无颗粒状态，时间不超过 2 分钟。建议使用可调速动力搅拌器。根据施工条件需要的话，可以加入少量的稀释剂（5%或更少），这取决于当地对挥发性有机化合物和空气质量的规定。

通风

密闭场所中保持良好的通风对于施工人员的安全和保持本产品正确性能，都是很重要的。空气必须是干燥的，因为本产品不能在湿度超 85%时涂装。

包装与储存

包装

双组份，20 公斤组合包装。

储存

产品储存必须遵守国家规章。应保存于阴凉、通风良好的地方，避免过高的温度。容器必须牢固密封。

产品有效期

1 年

安全措施

警告

会引起眼睛和皮肤的刺激。蒸汽可能会引起过敏人群的呼吸道刺激。可能会引起皮肤过敏反应。避免呼吸蒸汽。请勿触及眼睛、皮肤。要使用眼、耳、皮肤的防护用具，使用合适的面具，以避免潜在的呼吸道刺激。使用后用清水彻底的清洗皮肤。如有不适请咨询医生。衣物再次使用前要洗涤。如果没有呼吸要进行人工呼吸，最好嘴对嘴，并请医生处理。灼伤：放热反应会使产品变热，超出正常水平。在混合后要小心处理。使用手套。急救：如果不慎接触了眼睛，立即用清水冲洗至少 15 分钟，并脱去污染的衣鞋，用肥皂清洗接触后的皮肤。

使用前和使用时，请注意包装上所有的安全标签，还应参考安全技术说明书，并遵守有关国家或当地政府安全规定。

声明

此文件所列出的信息是可靠的。提供的每个数值都是作为理论数据从产品的配方中计算出来的。如果需要，我司可以告知任何上述给出数据的内部常用测量确定方法。由于使用条件非生产商所能控制，这里的信息不做为担保。产品只是用于专业使用。如有任何疑问，请与我司联系。

我公司技术支持与客户服务中心愿为您提供有关产品的咨询与应用技术服务，欢迎来函来电联系，全国客服热线：400-059-1116 转 3。